

Peinture de finition mate garnissante aux résines



acryliques en phase aqueuse.

Intérieur

Destination

- Intérieur, pièces sèches.
- Protection et décoration des murs et plafonds.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Très opacifiant, très garnissant
- Excellente glisse
- Belle blancheur
- Séchage rapide
- Faible odeur
- Insaponifiable
- Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT
- Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash Rusting



Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,58 kg / L
Extrait sec	En volume : 44% En poids : 64%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/L COV.
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Poché, mat
Brillant spéculaire	< 3 sous 60°, mat
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	9 à 11 m ² / L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20 °C et 65% H.R.)	Sec : 1 heure Recouvrable : 4 heures
Teintes	Blanc, teintes du Totem Pastel et du Grand Totem à partir du blanc courant et la base M _A
Conditionnement	15 L et 5 L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri des fortes chaleurs.

TOLLENS

Idrotop Mat

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Brosse, rouleau : prêt à l'emploi La 1ère couche peut être diluée avec 10 à 20% d'eau selon la porosité du support.
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau Pour une application à l'Airless, utiliser Idrotop Mat Silan
Nettoyage des outils	A l'eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Dérivés à base de plâtres (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté)• Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires• Bois et dérivés de bois, sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...).
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Métaux (sur primaire adapté)• Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérentes• Autres supports : nous consulter
Incompatibilités connues :	Sur revêtements plastique muraux collés.
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports revêtus:	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Métaux	Plâtre ou dérivés (hydrophobes / pulvérulents)	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire*	1 couche de TOL-METAUX , TOL-FACER , TOL-PRIM A ou TOL-PRIM P** selon le métal	1 couche de TOL-PRIM U ou d' Ultra'Impress dilués	1 couche d' IDROTOP PRIM ou d' OXYGEN IMPRESS
Finition	2 couches d' IDROTOP MAT		

** Application recommandée en pièces sèches et ventilés (risques de remontées des sels colorés en pièces humides)

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Hygiène et sécurité

Produit non classé dangereux.
Consulter la fiche de données de sécurité.

Précautions d'emploi

Appliquer sur des supports secs. Eviter les surcharges de produit

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

MATERIS PEINTURES S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.materis-paints.com>