

Peinture de finition d'aspect satin velouté aux



résines acryliques en phase aqueuse.

Intérieur

Destination

- Intérieur, pièces sèches et humides non soumises aux projections d'eau
- Travaux neufs et rénovation
- Recommandé sur toile de verre

Propriétés



- Excellent garnissant
- Bonne opacité
- Application facile
- Blancheur
- Séchage rapide
- Insaponifiable
- Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT

Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7a2

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,31 kg / L
Extrait sec	En volume : 45% En poids : 58%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/L COV.
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Satin velouté, poché
Brillant spéculaire	14 sous 60°, satiné doux
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	9 à 11 m ² / L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20 °C et 65% H.R.)	Sec : 2 heures Recouvrable : 10 heures
Teintes	Blanc, teintes du TOTEM PASTEL et teintes pastels du GRAND TOTEM (codifiées A) à partir du blanc courant et la base M _A
Conditionnement	Blanc et base M _A : 15 L et 5 L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri des fortes chaleurs.

TOLLENS

Idrotop Velours

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Brosse, rouleau : prêt à l'emploi Pistolet : diluer avec 5 à 10% d'eau selon l'absorption des fonds et le matériel utilisé
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless ou pistolet HVLP
Nettoyage des outils	A l'eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Dérivés à base de plâtres (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté)• Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires• Bois et dérivés de bois, sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...).• Toile de verre en direct
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérentes• Parties métalliques recouvertes de peinture antirouille• Autres supports : nous consulter
Incompatibilités connues :	Sur revêtements plastique muraux collés.
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports revêtus:	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Métaux	Plâtre ou dérivés (hydrophobes / pulvérulents)	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire*	1 couche de TOL-METAUX , TOL-FACER , TOL-PRIM A ou TOL-PRIM P** selon le métal	1 couche de TOL-PRIM U ou d' Ultra'Impress dilués	1 couche d' IDROTOP PRIM ou d' OXYGEN IMPRESS
Finition	2 couches d' IDROTOP VELOURS		

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

** Application recommandée en pièces sèches et ventilées (risques de remontées des sels colorés en pièces humides)

Hygiène et sécurité

Produit non classé dangereux.
Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

MATERIS PEINTURES S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.materis-paints.com>