

Impression fixatrice pigmentée, aux copolymères

Extérieur



acryliques en phase solvant

Destination	<ul style="list-style-type: none">• Fixateur de fonds bruts ou revêtus, poreux ou non.• Travaux neufs ou rénovation.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage.• Régule l'absorption des fonds.• Très bonne adhérence.• Microporeux.• Insaponifiable.• Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase solvant ou aqueuse.
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b1

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide
Masse volumique	1,39 kg/l
Extrait sec	En volume : 40% En poids: 63%
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750g/L (2010). Ce produit contient max 749g/L.
Point éclair	38°C
Aspect du film	Poché arrondi.
Brillant spéculaire	< 5 sous 60°, mat.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	7 à 9 m ² /L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec : 3 h Recouvrable : 12 h
Teintes	Blanc
Conditionnement	5L et 15L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau.
Nettoyage des outils	White Spirit.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes aux DTU 59.1, 59.2 et 42.1
Non revêtus:	<ul style="list-style-type: none">• Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie• Mortier plâtre chaux à la parisienne
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Grès cérame, pâte de verre, après essais in situ• Anciens revêtements de peintures films minces adhérents sauf revêtements d'imperméabilité, RSE, RPE et ITE• Autres supports, nous consulter
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1, 59.2 et 42.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : Décontamination éventuelle du support avec ANTI-MOUSSE MP.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Impression	1 couche de TOL-FIX
Finition	Peinture ou revêtement de façade à fonction décorative ou d'imperméabilité

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité. Inflammable
----------------------------	---

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

MATERIS PEINTURES S.A.S. au capital de 6.236.973 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21
RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.materis-paints.com>